

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ПОЛИАМИДНУЮ НИТЬ
РА NYLON-6
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ**

**TECHNICAL DATA SHEET
POLIAMIDE YARN
PA NYLON-6
ORIGIN: CHINA**

| Показатель / Parameter | Значения / Standard Value | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 420D (470dtex) | 630D (700dtex) | 840D (940dtex) | 1680D (1870dtex) |
| Tenacity, GPD Прочность, GPD | MIN 8.0 | MIN 8.3 | MIN 8.5 | MIN 8.5 |
| Linear Density, % Линейная плотность, % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Elongation at break, % Удлинение нити при разрыве, % | 22±3 | 22±3 | 23.5±3 | 23.5±3 |
| Variation coefficient of linear density, % Коэффициент вариации линейной плотности, % | MAX 2.0 | MAX 2.0 | MAX 2.0 | MAX 2.0 |
| Variation coefficient of breaking strength, % Коэффициент вариации разрывной нагрузки, % | MAX 6.0 | MAX 6.0 | MAX 4.5 | MAX 4.5 |
| Variation coefficient of elongation at break, % Коэффициент вариации удлинения нити при разрыве, % | MAX 15.0 | MAX 15.0 | MAX 7.5 | MAX 7.5 |
| Heat Shrinkage, % Усадка, % | MAX 7.5 (150°C×20m) | MAX 7.5 (150°C×20m) | MAX 7.5 (150°C×20m) | MAX 7.5 (150°C×20m) |

India
707 Jaina Tower 1
District Centre Janak Puri
New Delhi 110058
Phone / fax: +91 11 455 78143
+91 11 455 78142

China
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO
39 East 3rd-Ring Road,
Chaoyang District, Beijing, China
Phone / fax: +86 134 88732273
+852 301 01218

Российский офис
АО «ХимПартнеры»
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7
Телефон: +7 495 710 8642
Факс: +7 495 745 7829