

Стандартная спецификация

Параметр	Значение
Линейная плотность (титр), текс	0,66
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, % (отклонение титра, коэфф. вар. %)□	±1,5
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс, не менее	300,00
Удлинение при разрыве, %, не менее	47,6□
Длина волокна, мм	64
Отклонение фактической длины от номинальной, %	±17,2
Количество извитков на 1 см, штук, не менее	3,0
Массовая доля замасливателя, %	0,09
Линейная усадка, %	8,9
Склейки, роговидные и грубые волокна, %, не более	$1,0 \times 10^8 - 10 \times 10^8$
Непрорезанные волокна, %, не более	0

Страна производства: Республика Корея